

Грунт концентрат 1:5

Грунтовочная полимерная дисперсия для наружных и внутренних работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вид тары	Контейнер п/п белый 10л или 20л
Цвет	Белый, после высыхания прозрачный
Условная вязкость по воронке ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, сек, в пределах	10-15
Рн, в пределах	7,0
Массовая доля нелетучих веществ, %	≥ 12
Массовая доля сухого остатка, %	10-12

*при температуре $(+20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(60\pm 10)\%$

Назначение

Применяется для обработки бетонных, гипсокартонных, кирпичных, оштукатуренных и деревянных поверхностей перед нанесением водно-дисперсионных красок, шпатлевок, облицовочными работами (керамическая плитка), оклейкой обоями в сухих и влажных (ванные, санузлы и т.п.) помещениях. Предназначена для внутренних и наружных работ. Глубоко проникает в поверхность нанесения и укрепляет его. Выравнивает впитывающую способность поверхности. Повышает сцепление покрытия с поверхностью.

Время высыхания

Один слой в течение 1 часа при $T (+20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $(65\pm 5)\%$. Начало покрасочных работ разрешается не ранее, чем через 2 часа. При понижении температуры и (или) увеличении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Рекомендации по нанесению

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть не менее 5°C , а относительная влажность воздуха не выше 80%. Способы нанесения: наносится при помощи валика, кисти или распылителя в 1 слой. Подготовка материала: перед применением грунтовку разбавить чистой водой комнатной температуры в пропорции 1:5 (одна часть грунта: пять частей воды), затем тщательно перемешать. В неразбавленном виде можно использовать в качестве укрепляющего грунта для рыхлых поверхностей. Подготовка поверхности: перед грунтованием поверхность тщательно очистить от грязи, пыли и жира, непрочно держащихся старых покрытий. Зараженные грибок, плесенью поверхности обработать специальными средствами.



Техника безопасности

Пожаро- и взрывобезопасна. Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрывать открытые участки тела. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от детей.

Хранение

Хранить при температуре не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ (при наличии специальной маркировки «морозостойкая» морозостойкость не менее 5 циклов). Предохранять от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Транспортировать в плотно закрытой таре. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении в заводской неповрежденной упаковке.