

# Бетонокontakt стандарт

Грунтовочная полимерная дисперсия для наружных и внутренних работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	Розовый
Условная вязкость по воронке ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, сек	>90
Ph, в пределах	8,0
Массовая доля нелетучих веществ, %	Не менее 55
Время высыхания при 20(±2)°С и относительной влажности (65±5)%, мин.	Не более 180

\*при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10)%

## Назначение

Предназначена для обработки плотных, глянцевых, слабо впитывающих влагу оснований – монолитных бетонных стен, потолков, полов и т.д., кирпича, гипсокартона, старой штукатурки и керамической плитки. Может использоваться по поверхностям, ранее окрашенным масляными и алкидными красками, а также перед облицовкой керамической плиткой и нанесением штукатурок (цементных, гипсовых, декоративных и т.п.). Грунт водно-дисперсионный Бетонокontakt паропроницаемая для внутренних и наружных работ. Имеет в своем составе минеральные наполнители для создания шероховатой поверхности. Повышает адгезию последующих покрытий к гладким не впитывающим основаниям.

## Время высыхания

Один слой в течение 2,5 часов при Т (+20±2)°С и относительной влажности (65±5) %. Начало штукатурных облицовочных работ разрешается не ранее, чем через 12 часов. При понижении температуры и (или) увеличении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

## Рекомендации по нанесению

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха не выше 80%. Способы нанесения: наносится при помощи валика или кисти в 1 слой. Подготовка материала: перед применением грунтовку тщательно перемешать. Подготовка поверхности: перед грунтованием поверхность тщательно очистить от грязи, пыли и жира, непрочно держащихся старых покрытий. Зараженные грибом, плесенью поверхности обработать специальными средствами.



## Техника безопасности

Пожаро- и взрывобезопасна. Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрывать открытые участки тела. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от детей.

## Хранение

Хранить при температуре не ниже +5°С (при наличии специальной маркировки «морозостойкая» морозостойкость не менее 5 циклов). Предохранять от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Транспортировать в плотно закрытой таре. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении в заводской неповрежденной упаковке.