

# Краска фасадная

## Краска ВД Фасадная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Базовый цвет	Белый
Условная вязкость по воронке ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, сек, не менее	90
Рн, в пределах	9,0
Массовая доля нелетучих веществ, %	≥ 55
Время высыхания при 20(±2)°С и относительной влажности (65±5)%, мин	Не более 180

\*при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10)%

### Назначение

Предназначена для нанесения на фасады зданий и сооружений по оштукатуренным, бетонным, кирпичным, деревянным и ранее окрашенным (водно-дисперсионными красками) поверхностям. Подходит для работ внутри помещений.

### Описание

Белоснежная матовая водно-дисперсионная краска. Образует атмосферостойкое покрытие. Обладает оптимальной для нанесения вязкостью, не разбрызгивается, не стекает с инструмента. Легко наносится, имеет хорошую укрывистость. Обеспечивает паропроницаемость и атмосферостойкость. Экономична в применении.

### Время высыхания

Время высыхания первого слоя 1 час - при Т (+20 ± 2 °С) и относительной влажности воздуха (65±5)%. При понижении температуры и (или) увеличении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Межслойная сушка 12 часов, заданный уровень атмосферостойкости достигается через 2 недели.

### Рекомендации по нанесению

Окрасочные работы проводить при температуре окружающей среды не ниже + 5°С, и относительной влажности воздуха не выше 80%. Способы нанесения: наносится при помощи валика, кисти или распылителя. Рекомендуется наносить не менее 2 слоев краски. Подготовка материала: перед применением краску тщательно перемешать. Подготовка поверхности перед окраской поверхность тщательно очистить от грязи и пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Неровности выровнять шпатлевкой и загрунтовать.

### Состав

Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, вода.

### Безопасность

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрывать открытые участки тела. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза - немедленно промыть водой. Беречь от детей.



### Хранение и транспортировка

Хранить при температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей (при наличии специальной маркировки «морозостойкая» морозостойкость не менее 5 циклов при -10°С). Гарантийный срок 12 месяцев при хранении в заводской не поврежденной упаковке.

### Охрана окружающей среды

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

### Фасовка

Пластиковое ведро массой 14 кг, 25 кг.